

محل نگهداری می بایستی خشک و به دور از تابش مستقیم خورشید و دارای دما 5-35 درجه سانتیگراد باشد.

نکات مهم:

- ✓ به هنگام اعمال پوشش رطوبت سطح باید کمتر از 4% بوده و حداکثر رطوبت مجاز هوا 70% می باشد.
- ✓ دمای سطح باید 2-3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ✓ سطح بتن باید سالم و بدون تخلخل بوده و با استفاده از پرایمر مناسب سیل گردد تا خروج رطوبت بتن به مرور زمان به پوشش آسیب نرسد.
- ✓ در صورت مرطوب بودن بتن می توان از پرایمر استفاده نمود.

دستورالعمل اعمال:

سطح باید تمیز و عاری از آلودگی، گرد و غبار و ذرات سست باشد. قبل از اعمال پوشش، سطح توسط دستگاه های ساب و اسکرپر آماده سازی و مژرس می گردد. باید دقت نمود کلیه ابزار و وسایل اعمال کاملا تمیز و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

پس از آماده سازی سطح جز A به صورت جداگانه با همزن مناسب همزده شود سپس جز A را با جز B به نسبت ترکیب این محصول، توسط همزن مناسب با سرعت 300-500 rpm به خوبی مخلوط می نمائیم تا ترکیبی کاملا همگن و یکنواخت حاصل آید.

جهت اجرا از کاردک های دنداندار استفاده شده و حباب گیری توسط غلتک های هواگیر انجام می شود.

توصیه می شود جهت بهبود چسبندگی قبل از اعمال کفیوش از پرایمر بتن KBI-2168 استفاده شود. قبل از اعمال کفیوش بر روی پرایمر از خروج حلال های موجود در پرایمر اطمینان حاصل شود. این کار سبب افزایش عمر مفید سرویس دهی کفیوش می گردد.

ضمنا جهت تسطیح سطوح ناهموار و کاهش میزان مصرف کفیوش KBIFLOOR-PU می توان از بتونه اپوکسی KBI-2235 بر روی پرایمر بتن استفاده نمود.

KBIFLOOR-PU

کفیوش پلی یورتان



تعریف:

محصولی دو جزبی بر پایه پلی یورتان می باشد که به عنوان روکش یکپارچه سطوح بتنی طراحی شده است.

مصارف:

پوشش کف، دیواره و سقف نواحی بتنی تحت تنش، لرزش، ضربه و ...

خواص و مزایا:

- مقاومت خوب در مقابل اسیدهای عالی و معدنی و محیط های بازی، حلال ها، روغن ها و چربی ها
- دارای انعطاف پذیری مناسب
- قابل اجرا به صورت یکپارچه و بدون درز
- مقاومت خوب در برابر عوامل محیطی
- مقاومت فشاری بسیار بالا
- قابل شستشو
- بدون نیاز به چسب
- خودتراز (سلف لول)

مدت زمان و شرایط نگهداری:

- جز A: 12 ماه
- جز B: 6 ماه